

EasyRoof *ECCO12*



IMPERMEABILIZANTE
MULTISUPERFICIES

UNITED
APPLIANCES

EasyRoof ECCO12

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Impermeabilizante acrílico elastomérico y ecológico, formulado con polímeros y microesferas de llanta reciclada que ofrecen una resistencia de **12 años**. Su composición fibratada proporciona máxima protección y flexibilidad en techos de **concreto, lámina y muros**, resistiendo movimientos estructurales y la intemperie. Es un producto de fácil aplicación y secado rápido, ideal para proyectos que buscan durabilidad y sostenibilidad ambiental.

USOS PRINCIPALES

Es ideal para impermeabilizar **techos de concreto, lámina, asbesto, teja y barro**. También se utiliza para la reparación y protección de **domos, tragaluces, claraboyas, cúpulas, construcción ligera y ductos de aire acondicionado**, además de funcionar como acabado impermeable y decorativo en muros.

RECOMENDACIONES

No debe aplicarse con una humedad relativa mayor al 85% y es fundamental evitar la aplicación en días lluviosos o cuando exista amenaza de precipitación. El rango de temperatura ideal para trabajar es entre **5°C y 40°C**. Es muy importante respetar los tiempos de secado: el producto tiene un secado inicial de **1 hora**, pero se debe permitir un **secado total de 12 a 24 horas** antes de permitir el tránsito o aplicar capas adicionales. Finalmente, asegúrese de no diluir ni mezclar el material con otros productos para no afectar su desempeño.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y evite su ingestión; en caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y consulte a un médico. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación, y en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y busque atención médica.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Sobre una **superficie limpia**, aplique **sellador acrílico** y resane **grietas** con cemento plástico antes de colocar la primera capa de **Ecco12**, usando tela de refuerzo en puntos críticos. Tras **dejar secar de 12 a 24 horas**, aplique una segunda capa en sentido transversal para asegurar una protección completa y uniforme. Este método garantiza un **rendimiento óptimo de 18 a 20 m²** por cubeta a dos manos, manteniendo el área libre de tránsito durante el secado.



RENDIMIENTO 18-20 M².



MÁXIMA RESISTENCIA
SUPERIOR STRENGTH



SECADO RÁPIDO
QUICK-DRYING



COBERTURA SUPERIOR
SUPERIOR COVERAGE

Modelo UA1M12B-19LD1

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO ASTM
Viscosidad (CPS)	30,000 +/- 2,000 CPS	ASTM D-2196
Polímero	Acrílico	-
Sólidos	44% +/- 2	ASTM D-1644
Densidad (gr/cc)	1.22 +/- 0.02	ASTM D-1475
PH	9.0 - 10.0	ASTM E70
Secado Inicial	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Final	12 a 24 Horas	ASTM D-1640