

EasyRoof **HYDRO/DRY10**



IMPERMEABILIZANTE
MULTISUPERFICIES

UNITED
APPLIANCES

EasyRoof HYDRO/DRY10

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Impermeabilizante de alta calidad diseñado para ofrecer una **protección duradera y efectiva** contra las filtraciones. Su fórmula avanzada no solo evita el paso del agua, sino que también actúa como un aislante térmico, ayudando a mantener tus espacios más frescos gracias a sus partículas que reflejan los rayos solares.

USOS PRINCIPALES

Para la impermeabilización de **techos de concreto**, reparación en **lámina** y **sellado de tornillería**. También es ideal para la reparación y protección de **ductos de aire acondicionado**, funcionando además como un acabado impermeable y decorativo en muros.

RECOMENDACIONES

No debe aplicarse con una humedad relativa mayor al 85% y es fundamental evitar la aplicación en días lluviosos o cuando exista amenaza de precipitación. El rango de temperatura ideal para trabajar es entre 5°C y 40°C. Es muy importante respetar los tiempos de secado: el producto tiene un secado inicial de **1 hora**, pero se debe permitir un **secado total de 12 a 24 horas** antes de permitir el tránsito o aplicar capas adicionales. Finalmente, asegúrese de no diluir ni mezclar el material con otros productos para no afectar su desempeño.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y evite su ingestión; en caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y consulte a un médico. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación, y en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y busque atención médica.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para aplicarlo, primero **limpie la superficie de polvo y aceite**, coloque **sellador acrílico** y **repare grietas** con cemento plástico. Aplique una primera capa de impermeabilizante, reforzando puntos críticos con tela de poliéster, y tras **dejar secar de 12 a 24 horas**, aplique una segunda capa en sentido perpendicular a la primera. Es importante realizar la aplicación en días despejados sin amenaza de lluvia y a temperaturas entre 5°C y 40°C para asegurar un secado óptimo.



RENDIMIENTO 18-20 M².



Modelo UA1M10B-19LD1		
PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO ASTM
Viscosidad (CPS)	30,000 +/- 2,000 CPS	ASTM D-2196
Polímero	Acrílico	-
Sólidos	55% +/- 2	ASTM D-1644
Densidad (kg/L)	1.3	ASTM D-1475
PH	9.0 - 10.0	ASTM E70
Secado Inicial	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Final	12 a 24 Horas	ASTM D-1640