

EasyRoof **HYDRO/DRY5**



IMPERMEABILIZANTE
MULTISUPERFICIES

UNITED
APPLIANCES

EasyRoof HYDRO DRY5

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

EasyRoof HYDRO DRY5 es una solución avanzada de impermeabilización acrílica que protege **diversas superficies** gracias a su tecnología reflectante y resistencia superior. Su fórmula de **secado rápido** permite una aplicación eficiente y directa, funcionando como un acabado protector y decorativo de alta calidad.

USOS PRINCIPALES

Para la impermeabilización de **techos de concreto**, reparación en **lámina** y **sellado de tornillería**. Es adecuado para la reparación y protección de **ductos de aire acondicionado**, así como para utilizarse como acabado impermeable y decorativo en muros.

RECOMENDACIONES

No debe aplicarse con una humedad relativa mayor al 85% y es fundamental evitar la aplicación en días lluviosos o cuando exista amenaza de precipitación. El rango de temperatura ideal para trabajar es entre 5°C y 40°C. Es muy importante respetar los tiempos de secado: el producto tiene un secado inicial de **1 hora**, pero se debe permitir un **secado total de 12 a 24 horas** antes de permitir el tránsito o aplicar capas adicionales. Finalmente, asegúrese de no diluir ni mezclar el material con otros productos para no afectar su desempeño.

PRECAUCIONES

Manténgase fuera del alcance de los niños y evite su ingestión; en caso de ingesta accidental, no provoque el vómito y consulte a un médico. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación, y en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y busque atención médica.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Para aplicar el producto, limpie la **superficie de impurezas**, coloque una capa de **sellador acrílico** y **repare grietas** con cemento plástico. Posteriormente, aplique una primera capa de impermeabilizante (junto con malla de refuerzo si es necesario o solo en puntos críticos), **deje secar de 12 a 24 horas** y finalice con una segunda capa aplicada de forma perpendicular a la anterior, permitiendo un **secado final de 24 horas** sin tránsito.



RENDIMIENTO 18-20 M².



Modelo UAIM05B-19LD1		
PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES	MÉTODO ASTM
Viscosidad (CPS)	30,000 +/- 2,000 CPS	ASTM D-2196
Polímero	Acrílico	-
Sólidos	54% +/- 2	ASTM D-1644
Densidad (kg/L)	1.3	ASTM D-1475
PH	9.0 - 10.0	ASTM E70
Secado Inicial	1 Hora	ASTM D-1640
Secado Final	12 a 24 Horas	ASTM D-1640